

NATUR REAKTIV ÖL 1380-0080

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Mit NATUR REAKTIV ÖL 1380-0080 ist ein reaktiv härtendes Naturöl dessen Bindemittel aus 90 % nachwachsenden Rohstoffen besteht. Mit dem NATUR REAKTIV ÖL 1380-0080 erzielen Sie für Parkett, Möbel, Türen und Paneelen einen hochwertigen und nachhaltigen Schutz. Die hohe Kratzfestigkeit lässt sich mit einer klassischen Ölbeschichtung nicht erreichen.

NATUR REAKTIV ÖL spart Zeit und Kosten für die aufwendige Zwischenlagerung und hilft Produktionsprozesse zu optimieren.

Anwendungsgebiet



-Innenausbau

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbeloberflächen)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie
Natürliches Öl (Prüfung nach Ö-Norm 2380:2008)
Nachwachsende Rohstoffe

GISCODE

Ö10

Farben

Farblos

Produktgruppe

Öl

Viskosität:

~35 Sek. im DIN 6 Becher / 20 °C

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Technische Daten

Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Glatte Hartgummiwalze und anschließend Vertreiber-Pad / Bürste

Auftragsmenge ~20 g/m² je Auftrag (gesamt ~ 40 g / m²)**Mischungsverhältnis** -**Verdünnung** -

TROCKNUNGAushärtung: 3 x Hg Strahler 120 W / cm² V=12 m / min

UNTERGRUND**Untergrundart** Nadelholz, Laubholz, Furnier,**Vorbereitung** Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.**Grundschliff** Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 25 g / m ² walzen mit NATUR REAKTIV ÖL 1380-0080 Vertreiben mittels Pad (rechts / linksdrehend) Aushärtung 2 – 3 Hg Strahler 120 W / cm ² V=12 m / min
Decklack	1 x 15 - 18 g / m ² walzen mit NATUR REAKTIV ÖL 1380-0080 Vertreiben mittels Pad (rechts / linksdrehend) Aushärtung 3 Hg Strahler 120 W / cm ² V=12 m / min
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	20 l 2,5 l
Mindestabnahme	200 l
Glanzgrad	1380-0080 -> Naturmatt
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-

Reinigung von
Arbeitsgeräten

NATUR VERDÜNNUNG

9800-0003

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Wie bei allen Reaktiv-Ölen empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probebeschichtung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt