

ANTIK AKTIVATOR 285-0001

Produktbeschreibung

Bei **ANTIK AKTIVATOR** handelt es sich um eine wässrige Beize die mit den Holzinhaltsstoffen von Eiche chemisch reagiert.

Anwendungsbeispiel

ANTIK AKTIVATOR auf Eiche

1. Beizen

1 x 80 – 100 g / m² beizen gebeizt mit ANTIK AKTIVATOR 285-0001
ANTI-K AKTIVATOR feucht mit der Becherpistole aufspritzen.
min. 5h RT trocknen.

2. Lackieren

2 x 120 g / m² spritzen mit HD-SOLO PUR 622-0029 MV 10:1 mit Härter 600-0626
Zwischenschliff

Hinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren.
Stets Probelackierung durchführen.
Sicherheitsdatenblatt vor der Verarbeitung Lesen!
Nach Gefahrstoffverordnung hinsichtlich Gesundheitsschädlichkeit nicht kennzeichnungspflichtig.

Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

HD-ANTI-K AKTIVATOR vor dem Verarbeiten gut aufrühren.
HD-ANTI-K AKTIVATOR wird auf das rohe, fein geschliffene (Korn 120 – 150) Holz gespritzt ggf. mit einem Pinsel vertreiben.

Das Auftragen der Beize erfolgt meist mit der Becherpistole mit 1,5 mm Düse und 2 – 3 bar Spritzdruck.

Unbedingt **frostfrei** aufbewahren.

Bestellhinweis

Bestellnr.:

285-0001-5LK
285-0001-1LK

5 l Gebinde
1 l Gebinde

Technische Daten

Viskosität: 10 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung: nach ca. 5 Std. überlackierbar
besser über Nacht
Auftragsmenge: 80 – 100 g / m²

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebilde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.