

## NATUR HARTWACHS THIX 8711-0003

### Produktbeschreibung

NATUR HARTWACHS THIX ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. Für Oberflächen im gesamten Treppen-, Parkett- und Möbel- und Innenausbau geeignet. NATUR HARTWACHS THIX ist eine hochviskose Hartöl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. Speziell eingestellt für den Walzenauftrag in der Industrie- und Serienfertigung.

### Anwendungsbeispiel

#### Wohnmöbel Eiche natur

2 x gewalzt mit NATUR HARTWACHS THIX 8711-0003  
Auftragsmenge ca. 2 x 30 g / m<sup>2</sup>

### Verarbeitung

NATUR HARTWACHS THIX ist gebrauchsfertig eingestellt. Rohe Holzflächen werden mit NATUR HARTWACHS THIX grundiert. Die Applikation erfolgt im maschinellen oder manuellen Walzauftrag. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 25 – 60 g / m<sup>2</sup> pro Auftrag.

Nach Zwischengläätten oder Schleifen erfolgt ein zweiter NATUR HARTWACHS THIX Auftrag. Die Trocknung ist von der Durchlüftung und Temperatur der Holzwerkstücke und Räumlichkeit abhängig.

Mittels eines dotierten Quecksilbers Strahler ist es möglich eine noch schnellere stapelfähige Oberflächentrocknung zu erreichen.

Bei der Verarbeitung ist auf eine gute Durchlüftung der Räume zu achten. Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden. Angetrockneter NATUR HARTWACHS THIX ist mit SPEZIALVERDÜNNUNG 9800-0300 anlösbar, diese wird zum Reinigen der Arbeitsgeräte verwendet. NATUR HARTWACHS THIX ist mit einer max. Zugabe von 10% NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003 verdünnbar. Als Verzögerer bitte NATUR VERDÜNNUNG 9800-0011 mit einer Zugabe von max. 10 % verwenden.

Gute Ergebnisse sind nur mit sauberem und einwandfrei funktionierendem Arbeitsgerät möglich. NATUR HARTWACHS THIX ist nach gründlichem Zwischenschliff mit sich selbst reparaturfähig.

Die regelmäßige Unterhaltspflege, speziell für Treppen und Böden erfolgt mit HD-PFLEGEWACHS f. NATUR HARTWACHS 8700-0154.

### Technische Daten

VOC-Werte:

Viskosität: 50 - 70 Sek. im DIN 4 Becher

### Hinweise

Mit NATUR HARTWACHS THIX verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

### Prüfnormen

PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01 PAK

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN EN 71 – 9 - 11 Organisch Verbindungen

DIN 53160 - 1 Speichel-, Schweiß- und Fettechtheit

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

Entspricht der VOC-Richtlinie

Lebensmittelecht – nach LFGB § 31 geprüft

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Bestellhinweis

#### Gebindegrößen

20 l Gebinde

2,5 l Gebinde

1 l Gebinde

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig.