

## HD-AQUA PUR PARKETTSIEGEL Farblos 72x-0001

### Produktbeschreibung

**HD-AQUA-PUR PARKETTSIEGEL** ist ein Einkomponenten Grund- u. Überzugslack zur Lackierung von Parkett, Massivböden, OSB, und anderen Holzfußböden bzw. für den Innenausbau und Treppenbau.

HD-AQUA PUR PARKETTSIEGEL ist für alle Holzarten verwendbar und auch zum Nachversiegeln von lackiertem Fertigparkett geeignet.

Bei stark gerbsäurehaltigen Hölzern ist auf Grund der Alkalität eine leichte Holzverfärbung zu beachten.

### Anwendungsbeispiel

#### Buche natur Schiffsbodenparkett

##### 1. Grundieren

1 x 80 g/m<sup>2</sup> grundieren mit  
HD-AQUA PUR PARKETTSIEGEL 722-0001  
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur

##### 2. Lackieren

1 x 80 120 g/m<sup>2</sup> ablackieren mit  
HD-AQUA PUR PARKETTSIEGEL 722-0001  
Nach einer Trockenzeit von min. 2 - 4 Stunden (besser über Nacht) Lackzwischen-schliff K220 – 280

##### 3. 1 x 80 120 g/m<sup>2</sup> ablackieren mit HD-AQUA PUR PARKETTSIEGEL 722-0001

Begehrbar nach 10 Std.(vorsichtig begehrbar)  
Endhärte nach 5 Tagen

### Verarbeitung

#### Streichen und Rollen

**Tipp:** Wasserlacke nur bei 18 – 20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % verarbeiten.

### Technische Daten

Viskosität:	25 Sek. im DIN 4 Becher
Staubtrocken nach	15 - 30 min.
Begehrbar nach	10 Std.(vorsichtig begehrbar)
Endhärte nach	5 Tagen
Auftragsmenge:	mind. 80 - 100 g / m <sup>2</sup> je Arbeitsgang

### Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Achtung! FROSTEMPFLINDLICH

### Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

DIBT Zulassung

Rezeptur frei von: giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Bestellhinweis

#### Bestellnr.:

72x-0001-25KI	25 kg Gebinde
72x-0001-10KI	10 kg Gebinde
72x-0001-5KI	5 kg Gebinde
72x-0001-1K	1 kg Gebinde

#### Glanzgrad:

2 matt	3 halbmatt
5 seidenglänzend	8 glänzend

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.