

## NATUR HARTWACHSÖL 872-0100

### Produktbeschreibung

**NATUR HARTWACHSÖL** ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. Für Oberflächen im gesamten Parkett-, Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. **NATUR HARTWACHSÖL** ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. **NATUR HARTWACHSÖL** ist für die Handapplikation sowie für die industrielle Walzapplikation geeignet.

### Anwendungsbeispiel

#### Europ. Eiche

2 x Handauftrag mit **NATUR HARTWACHSÖL 872-0100**  
Auftragsmenge mit je ca. 25 - 40 g / m<sup>2</sup>

### Verarbeitung

**NATUR HARTWACHSÖL** ist gebrauchsfertig eingestellt. Rohe Holzflächen werden mit **NATUR HARTWACHSÖL** grundiert.

Die Applikation erfolgt durch Walzen, Rollen-, Pinsel- oder Ballenauftrag. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 25 - 40 g / m<sup>2</sup> pro Auftrag.

Nach einer ausreichenden Trocknung, 5 - 8 Stunden, kann **NATUR HARTWACHSÖL** ein zweites Mal aufgetragen werden.

Die Grundierung kann mit Korn 320 oder Schleifpad geglättet werden.

**NATUR VERDÜNNUNG 980-0003** Zugabe 5 – 10 %

**NATUR VERZÖGERER 980-0011** Zugabe 5 – 10 %

### Technische Daten

### Hinweise

Mit **NATUR HARTWACHSÖL** verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

### Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN EN 71 – 9 - 11 Organisch  
Verbindungen

DIN 53160 - 1 Speichel-, Schweiß- und  
Fettechtheit

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

DIN 51130 – Bestimmung zur  
Rutschhemmung

Entspricht der VOC-Richtlinie

PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01  
PAK

Rezeptur frei von:  
giftigen Schwermetallen, halogenierten  
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),  
polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB  
+ PCT), Pentachlorphenol (PCP) und  
Formaldehyd.

Lebensmittelecht geprüft nach LFGB § 31

### Bestellhinweis

#### Bestellnr.:

|                |               |
|----------------|---------------|
| 872-0100-20LE  | 20 l Gebinde  |
| 872-0100-2,5LE | 2,5 l Gebinde |
| 872-0100-1LK   | 1 l Gebinde   |

**NATUR HARTWACHSÖL** ist auch in aktuellen Trendfarbtönen unter der Produktbezeichnung **NATUR HARTWACHSÖL COLOR 872-Farbtönen** (siehe Produktmappe **NATUR ÖLE UND WACHSE**) erhältlich.

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.