

NATURHOLZPRIMER 7850-0100

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATURHOLZPRIMER ist eine wässrige, umweltfreundliche Grundierung für geölte Holzoberflächen. Die behandelte Oberfläche behält ihren natürlichen Holzfarbton. Keine Anfeuerung.

Anwendungsgebiet



-Möbel
-Innenausbau

Zertifikate, Normen

& Produkteigenschaften



DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbeloberflächen)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie

GISCODE

W2

Farben

Farblos

Produktgruppe

Öl

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Glatte Hartgummiwalze



Pinsel

Auftragsmenge 25 - 30 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

Verdünnung 10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003
alternativ 10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0011 *verzögernd*

TROCKNUNG



IR Strahler, HIR Strahler oder Umluft
Min. 30 Sek. je nach Leistung

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier,

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Primer 1 x 25 g / m² NATURHOLZPRIMER 7850-0100 mit einer Moosgummiwalze und einer Vertreiberbürste auftragen. Trocknen IR Strahler, HIR Strahler oder Umluft

Grundieren 1 x 30 g / m² walzen NATUR HARTWACHS THIX 8711-0003 Trocknen mind. 5 Std. bei Raumtemperatur

Glättschliff Mit Körnung 320 – 400 anschleifen und abstauben

Decköl 1 x 30 g / m² walzen NATUR HARTWACHS THIX 8711-0003 bis zum Verpacken min. 24h trocknen bei Raumtemperatur

Tipp -

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 25 kg

Mindestabnahme 25 kg

Glanzgrad -

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung HD-AQUA VERDÜNNUNG	Artikelnummer 9700-0005
Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch)	-

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Vor Gebrauch gut aufrühren.
	Stets Probelackierung durchführen.
	Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
--	---