


NATUR 2K ÖLFINISH 8500-0025

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR 2K ÖLFINISH ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Für Oberflächen für hohe Beanspruchung und hoher Wasserbeständigkeit im gesamten Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. NATUR 2K ÖLFINISH ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. NATUR 2K ÖLFINISH ist für den Handauftrag eingestellt.

Anwendungsgebiet



- Treppen
- Türen
- Möbel
- Innenausbau



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN 68861-1 (Verhalten bei chemischer Beanspruchung)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie
Nachwachsende Rohstoffe (>80% in der Gesamtformulierung)



GISCODE


Ö 20/DD+

Farben farblos

Produktgruppe Öl

Technische Daten Viskosität: ~70 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: max. 8 Std. bei 20 °C

VERARBEITUNG



Schwamm / Pad

Auftragsmenge -

Mischungsverhältnis 20 % 8000-0600 NATUR HÄRTER

Verdünnung -

TROCKNUNG



Nach 24 – 36 Std. Trocknung mit guter Durchlüftung kann die Oberfläche vorsichtig benutzt werden.
Die Endfestigkeit ist nach 5 - 7 Tagen gegeben.

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier,
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Auftrag	1 x NATUR 2K ÖLFINISH 8500-0025 mit einem Schwamm gleichmäßig dünn auftragen und in die Poren einmassieren.
Hinweis	Material dünn auftragen und Überschuss in Faserrichtung abtragen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	20 l 2,5 l 1 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	8500-0025 -> Naturmatt
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	SPEZIALVERDÜNNUNG	9800-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Mit NATUR 2K ÖLFINISH verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte. Die Spritzkabinen müssen nach Verwendung von oxidativ trocknenden Ölen grundsätzlich mit Wasser ausgespritzt werden um.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt