

NATUR AQUA EXTERIOR ÖL COLOR Naturell 8500-0077

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR AQUA EXTERIOR ÖL ist eine wasserbasierte Hartöl-Wachskombination, die tief in das Holz eindringt und es optimal schützt. Geeignet für fast alle Holzarten im Außenbereich, bringt das Öl die natürliche Maserung zur Geltung und bildet einen strapazierfähigen Schutzfilm. Es schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen, ist schnelltrocknend und bietet einen integrierten Lichtschutz. Perfekt für langlebige, gepflegte Holzoberflächen im Freien.

Anwendungsgebiet



-Außen

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbeloberflächen)

GISCODE

-

Farben

Farblos / Natur

NATUR AQUA EXTERIOR ÖL ist auch in aktuellen Trendfarbtönen unter der Produktbezeichnung NATUR AQUA EXTERIOR ÖL COLOR 857-Farbtönen (siehe Produktmappe NATUR ÖLE UND WACHSE) erhältlich.

Produktgruppe

Öl

Technische Daten

Viskosität: ~20 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Rolle



Glatte Hartgummiwalze



Pinself

Auftragsmenge 30 - 40 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG

Trocknung über Nacht bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, Teak

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Ölen Schritt 1 Öl mit Pinsel, Rolle oder sauberem und trockenem Tuch dünn und deckend in Maserungsrichtung auftragen.
Die Auftragsmenge beträgt ca. 1 x 30 g / m². Nach 10 Minuten überschüssiges Öl aufnehmen und Oberfläche trockenreiben
Trocknung über Nacht

Zwischenglätten Mit Körnung 320 – 400 anschleifen und abstauben

Ölen Schritt 2 Öl mit Pinsel, Rolle oder sauberem und trockenem Tuch dünn und deckend in Maserungsrichtung auftragen.
Die Auftragsmenge beträgt ca. 1 x 30 g / m². Nach 10 Minuten überschüssiges Öl aufnehmen und Oberfläche trockenreiben
Trocknung über Nacht

Hinweis Regelmäßiges Nacharbeiten, mindestens alle 6- 12 Monate, in Abhängigkeit der Bewitterung und Nutzung, wird empfohlen.

Hinweis NATUR AQUA EXTERIOR ÖL nicht über Schmutz- oder Fettablagerungen auftragen, dadurch wird das Holz dunkel und im Laufe der Zeit schwarz
Oberflächen vorher gründlich säubern.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 20 l
4 x 2,5 l (VPE)

6 x 1 l (VPE)

Mindestabnahme

-

Glanzgrad

-

Haltbarkeit / Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte

Bezeichnung

Artikelnummer

-

-

**Reinigung von
Arbeitsgeräten**

Wasser (sofort nach gebrauch)

-

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt