


NATUR HARTWACHS THIX Glänzend 8711-0003

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR HARTWACHS THIX ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. NATUR HARTWACHS THIX ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten.



-Treppen
-Türen
-Möbel
-Innenausbau



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Amine und Flammenschutzmittel)
DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbelloberflächen)
DIN 68861-7 (Beständigkeit bei trockener Beanspruchung)
DIN 68861-8 (Beständigkeit bei feuchter Beanspruchung)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Lebensmittelechtheit (Prüfung nach LFGB § 31 und Sensorische Prüfung)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie
Nachwachsende Rohstoffe (ca. 20% in der gesamt Formulierung)

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

Öl

Technische Daten

Viskosität: 50 – 70 s im DIN 4 Becher / 20 °C

Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Schaumrolle



Pinsel



Glatte Hartgummiwalze



Becherpistole: Düsengröße 1,5 – 1,7 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge25 – 60 g/m² je Auftrag**Mischungsverhältnis**

-

Verdünnung

alternativ

10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003

10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0011 *verzögernd*

TROCKNUNG



Variante 1:
90 min Düsentrockner 35°C

Variante 2:
nach 45 - 60 min staubtrocken
nach 5 – 8 Std. schleiffähig

bis zum Verpacken min. 24h trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier,
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 30 g / m ² walzen NATUR HARTWACHS THIX 8711-0003 Trocknen mind. 5 Std. bei Raumtemperatur
-------------------	---

Glättschliff	Mit Körnung 320 – 400 anschleifen und abstauben
---------------------	---

Decköl	1 x 30 g / m ² walzen NATUR HARTWACHS THIX 8711-0003 bis zum Verpacken min. 24h trocknen bei Raumtemperatur
---------------	---

Tipp 1	NATUR HARTWACHS THIX ist nach gründlichem Zwischenschliff mit sich selbst reparaturfähig.
---------------	---

Tipp 2	Mittels eines dotierten Quecksilbers Strahler ist es möglich eine noch schnellere stapelfähige Oberflächentrocknung zu erreichen.
---------------	---

Bei Feuchträume	Zur Erhöhung der Wasserbeständigkeit (z. B. in Feuchträumen) muss bei grobporigen Hölzern das 8711-0003 zum Erreichen einer guten Poren Benetzung nach dem spritzen mit einem Pad einmassiert oder mit Nassschleifpapier Korn 360 eingeschliffen werden. Nach dem einmassieren der Grundierung, müssen wie im Anwendungsbeispiel beschrieben, zwei weitere Schichten drauf lackiert werden mit jeweils ca. 30 - 40 g / m ² . In Feuchträumen empfehlen wir das komplette Bauteil von allen Seiten mit unserm 8711-0003 zu beschichten, gerade in feuchten Räumen muss darauf geachtet werden, dass alle Poren benetzt sind, um das spätere Eindringen von Wasser zu verhindern.
------------------------	--

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	20 L
Mindestabnahme	200 L
Glanzgrad	8711-0003 -> stumpfmatt 8719-0003 -> Glänzend
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0003
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0011

Reinigung von
Arbeitsgeräten

SPEZIALVERDÜNNUNG

9800-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Mit NATUR HARTWACHS verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt

