

NATUR 2K FIRE PROTEC FP-8525-0112

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR 2K FIRE PROTEC ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Für Oberflächen für hohe Beanspruchung und hoher Wasserbeständigkeit im gesamten Parkettbereich geeignet. NATUR 2K FIRE PROTEC ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. NATUR 2K FIRE PROTEC ist für den Handauftrag eingestellt.

Anwendungsgebiete



- Holzfußböden
- Parkett

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Orga./Chem. Verbindungen)
DIN 68861 (Beständigkeit von Möbeloberflächen)
DIN EN 13501-1 cfl s1 (EN für Schwerentflammbarkeit Fußboden)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG)
Nachwachsende Rohstoffe > 80%

GISCODE

Ö10

Farben farblos

Produktgruppe 2K-Öl

Technische Daten
Viskosität: ~30 Sek. im DIN 6 Becher / 20 °C
Topfzeit: 6-8 h

VERARBEITUNG



Glatte Hartgummiwalze & padden



Rolle & padden

Auftragsmenge 20 - 30 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis 20% 8000-0600

Verdünnung 10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003
alternativ 10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0011 *verzögernd*

TROCKNUNG



Nach 24 – 36 Std. Trocknung mit guter Durchlüftung kann die Oberfläche vorsichtig benutzt werden. Die Endfestigkeit ist nach 5 - 7 Tagen gegeben.

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier,
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 150 – 180 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 30 g / m ² walzen mit NATUR 2K FIRE PROTEC FP-8525-0112 Vertreiben mittels Pad Trocknen mind. 24 Std. bei Raumtemperatur
Glättschliff	Mit Körnung 400 – 500 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 30 g / m ² walzen mit NATUR 2K FIRE PROTEC FP-8525-0112 Vertreiben mittels Pad Trocknen mind. 24 Std. bei Raumtemperatur
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Gebindegrößen	2,5 l 1 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	FP-8525-0112 -> Naturmatt
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0003
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0011
Reinigung von Arbeitsgeräten	SPEZIALVERDÜNNUNG	9800-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis Mit NATUR HARTWACHS FIRE PROTEC verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
--------------------------------------	---

